



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

Zwaluw Acryl Anti-Crack

Μοναδικό, ακρυλικό σφραγιστικό που προλαμβάνει την ρηγμάτωση στην βαφή



Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw Acryl Anti-Crack είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό το οποίο βάφεται με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης και αποτρέπει το φαινόμενο ρηγμάτωσης και αποχρωματισμού της βαφής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βαφόμενο με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης
- Μειώνει το φαινόμενο ρηγμάτωσης και αποχρωματισμού της βαφής
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
- Εσωτερικές & εξωτερικές* εφαρμογές
- Σχεδόν άοσμο
- Εύκολο στη χρήση και στο καθάρισμα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

Εφαρμογές

Το Zwaluw Acryl Anti-Crack έχει σχεδιαστεί για σφραγίσεις αρμών μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας, αρμών μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Οδηγίες χρήσης

Ο σχεδιασμός του αρμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή λειτουργία του υλικού για το πως θα ανταπεξέλθει στα φορτία που

θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των ανεμοπιέσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος με βάθος για να λειτουργήσει σωστά. Ως γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού, η αναλογία είναι 1:1 με min βάθους τα 5 mm. Για αρμούς μεγαλύτερους από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθους τα 10 mm και max τα 15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό δελτίο TB122013-001 διαστάσεις αρμού στην ιστοσελίδα μας www.denbraven.gr ή στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53505/ ISO 868	200%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504	0,70 N/mm ²
Θερμοκρασία αντοχής		-20°C to +75°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Μέτρο ελαστικότητας 100 %	DIN 53504 S2	0,70 N/mm ²
Μετακίνηση αρμού		7,5%
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2 mm
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505 / ISO 868	40
Ταχύτητα εφαρμογής	@ Ø3 mm/4 bar	260 g/min
Χημική βάση		Acrylic dispersion
Χρόνος ωρίμανσης	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hrs

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλικά υποστρώματα



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

09-10-2024
19:18:31
EEST



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw Acryl Anti-Crack

Μοναδικό, ακρυλικό σφραγιστικό που προλαμβάνει την ρηγμάτωση στην βαφή

- Η εφαρμογή εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται μόνο με καλές κλιματολογικές συνθήκες. Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από την βροχή για τουλάχιστον 5 ώρες μετά την εφαρμογή του

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά και να αφαιρούνται τα σαθρά τμήματα. Οι πορώδεις επιφάνειες δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως στεγνές. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως: γύψο, πορομπετόν, τεχνητούς λίθους κλπ, προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με αραιωμένο υλικό (1 μέρος Zwaluw Acryl Anti-Crack και 2 μέρη νερό). Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού με νερό πριν την δημιουργία επιδερμίδας εξασφαλίζοντας επαφή και με τις δύο πλευρές του αρμού.

Συμβατότητα με βαφές

Το Zwaluw Acryl Anti-Crack βάζεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Εξαιρετικά συμβατό με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης. Συνιστάται δοκιμή πριν την βαφή.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό. Τα χέρια με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes ή με νερό και σαπούνι.

Χρώματα

- Λευκό

Συσκευασία

- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

	Emicode EC1 Plus
	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
	A+ French VOC Regulation

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και διη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπροσφυμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαπίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόςλος σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και δίδως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο καταθετήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.