



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

## Zwaluw Compress Band BG1

Εμποτισμένη ταινία πολυουρεθάνης για σφράγιση αρμών



### Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw Compress Band BG1 είναι προσυμπιεσμένη πολυουρεθανική ταινία σφράγισης, εμποτισμένη με ένα συνδυασμό ακρυλικών διασπορών. Είναι αυτοκόλλητη από την μία πλευρά για εύκολη εφαρμογή. Μετά την εφαρμογή της, η ταινία διογκώνεται και σφραγίζει τον αρμό. Στο 30% της μέγιστης διόγκωσης είναι στεγανή στην βροχή έως τα 600 Pa.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντοχή στην κατευθυνόμενη βροχή > 600 Pa
- Ηχομόνωση αρμού RST,W max. 59 dB
- Για απαιτητικές εφαρμογές σε κοινούς και διασταυρούμενους αρμούς
- Θερμοαγωγιμότητα  $\lambda = 0,0429 \text{ W / mK}$
- Οικοδομικά υλικά κατηγορίας B1
- Μακροχρόνια αντοχή στις καιρικές συνθήκες

### Εφαρμογές

Το Zwaluw Compress Band BG1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά για τη στεγανοποίηση των αρμών δομικές κατασκευές. Συνιστάται για εφαρμογή σε κουφώματα αλουμινίου, ξύλου και uPVC. Για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία και τσιμεντένιες κατασκευές. Το Zwaluw Compress Band παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όσον αφορά τη στεγανοποίηση αρμών σύνδεσης και αρμών διαστολής μεταξύ διαφόρων δομικών στοιχείων και κατά τη στεγανοποίηση πάνελ και φύλλα επικάλυψης σε οροφές. Το Zwaluw Compress Band χρησιμοποιείται ειδικά στις εσωτερικές εργασίες για τη στεγανοποίηση των συνδέσμων σύνδεσης λόγω των καλών πιμών ηχομόνωσης. Το Zwaluw Compress Band BG1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αεροστεγανότητα σε παθητικά και κλιματικά ουδέτερα κτήρια σε συνδυασμό με το Zwaluw Compress Band 2D ή το Zwaluw Window Foil Interior.

### Οδηγίες χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

### Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Διαπερατότητα	EN 1026	a = 0,2900 m3/h.m
Διαπερατότητα αρμού	EN 1027	≤ 900 Pa
Επιμήκυνση θραύσης		> 200%
Ηχοπερατότητα αρμού		59 dB; RST,W
Θερμοκρασία αντοχής		- 0°C to +100°C, max. +130°C briefly
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +30°C
Θερμομόνωση		< 0,5 m
Πυκνότητα		120-150 kg/m3
Συμπεριφορά καύσης		B1
Συντελεστής συμπίεστικότητας		minimal 20

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

### Περιορισμοί

### Προετοιμασία και εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα σαθρά υλικά. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε τις επιφάνειες καλά με Zwaluw Cleaner.

### Συμβατότητα με βαφές

Το Zwaluw Compress Band BG1 βάφεται με χρώματα ενός και τα περισσότερα 2 συστατικών. Όταν βάφεται με συνθετικές βαφές μπορεί να καθυστερήσει η ωρίμανσή τους. Συνιστάται δοκιμή συμβατότητας μεταξύ του υλικού και του χρώματος πριν την εφαρμογή.

### Καθαρισμός

Οι επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner.

### Χρώματα

- Ανθρακί



Den Braven

Better results through knowledge

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Zwaluw Compress Band BG1

Εμποτισμένη ταινία πολυουρεθάνης για σφράγιση αρμών

#### Συσκευασία


- Ρολό

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

#### Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

#### Πιστοποιητικά

	Eimicode EC1 Plus
	BRL 2802 KOMO SKH A+ (Eurofins ISO 16000)

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

#### Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δι' εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξάπιας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και άλλως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν

φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.