



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

Zwaluw Mirrorfix-MS

Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό καθρεπτών χωρίς διαλύτες



Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw Mirrorfix-MS είναι ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, υψηλής ποιότητας, με μεγάλη αρχική συγκράτηση για καθρέπτες. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει σιλικόνες και ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία δημιουργώντας μία ισχυρή, διαρκής, ελαστική συγκόλληση, με αντοχή στην υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη
- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση
- Εξαιρετική εφελκυστική αντοχή
- Απαλλαγμένο από ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες
- Ουδέτερη ωρίμανση, σχεδόν άοσμο

Εφαρμογές

Το Zwaluw Mirrorfix-MS χρησιμοποιείται για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία. Κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου και πάνω σε καλά βαμμένες επιφάνειες. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε το υλικό με το ακροφύσιο V-Nozzle (παρέχεται στην συσκευασία) σε κάθετες λουρίδες με απόσταση 10-20 cm. Εφαρμόστε τα τεμάχια που θα συγκολλησετε μεταξύ τους φροντίζοντας το πάχος της συγκόλλησης να είναι στο ελάχιστο 2-3

mm. Μην εφαρμόζετε σημειακά. Η μηχανική στήριξη μέχρι την ωρίμανση συνήθως δεν χρειάζεται λόγω της μεγάλης αρχικής συγκράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά | | Up to -15°C |
| Δημιουργία επιδερμίδας | DBTM 10.00 | 15 minutes @ +23°C/50% RH |
| Επιμήκυνση θραύσης | DIN 53504 S2 | 335% |
| Εφελκυστική αντοχή | DIN 53504 S2 | 2,20 N/mm ² |
| Θερμοκρασία αντοχής | | -40°C to +90°C |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | | +5°C to +40°C |
| Μέτρο ελαστικότητας 100 % | DIN 53504 S2 | 1,39 N/mm ² |
| Πυκνότητα | ISO 1183-1 | 1,57 g/ml |
| Σκληρότητα Shore-A | DIN 53505 | 55 |
| Ταχύτητα εφαρμογής | @ Ø2,5 mm/6,3 bar | 10-20 g/min |
| Χημική βάση | | Hybrid |
| Χρόνος ωρίμανσης | @ +23°C/50% RH | Approximately 2-3 mm/24 hours |

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλικά υποστρώματα
- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή φορτίο νερού
- Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς
- Αποχρωματισμός μπορεί να συμβεί σε σκοτεινά μέρη και από την επαφή με χημικές ουσίες

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (περιβάλλοντος και επιφάνειας). Λόγω της σύστασης του Mirrorfix-MS συνιστάται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1) σε συνδυασμό με το ακροφύσιο V-nozzle. Οι επιφάνειες



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

13-10-2024
20:54:19
EEST



Den Braven

Better results through knowledge

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw Mirrorfix-MS

Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό καθρεπτών χωρίς διαλύτες

πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Καθαρίστε με την επιφάνεια με Zwaluw Cleaner. Το Mirrorfix-MS έχει εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού στις περισσότερες λείες επιφάνειες. Σε πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιήστε αστάρι Zwaluw Primer Universal. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικά μανηλάκια Zwaluw Wipes.

Χρώματα

- Λευκό

Συσκευασία



- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

| | |
|---|-------------------------|
| | A+ (Eurofins ISO 16000) |
|  | Ecode EC1 Plus |
|  | M1 |

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετικά με την εμπροσθευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνολολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδένια ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαπίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/11/2014.