



Den Braven

Better results through knowledge

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Den Braven Poly-Plamuur

2 συστατικών σιδηρόστοκος γρήγορης ωρίμανσης

#### Περιγραφή προϊόντος

Το DB Poly-plamuur είναι 2 συστατικών λείος σιδηρόστοκος, γρήγορης ωρίμανσης, για την επισκευή και λείανση μεταλλικών και πολυεστερικών επιφανειών. Μετά την ωρίμανση τρίβεται και βάφεται.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη ωρίμανση (15-20 λεπτά)
- Τρίβεται και βάφεται
- Δεν συρρικνώνεται

#### Εφαρμογές

Το DB Poly-plamuur έχει σχεδιαστεί για την επισκευή χτυπημάτων, σπών, σκασιμάτων κλπ. σε μέταλλα και πολυεστερικές επιφάνειες.

#### Οδηγίες χρήσης

Αναμίξτε 2-3% σκληρυντή με το στόκο και ομογενοποιήστε το μείγμα. Εάν χρησιμοποιήσετε περισσότερο σκληρυντή η επιφάνεια θα παραμείνει κολλώδης και δεν θα μπορεί να τριφτεί. Εφαρμόστε σε πολλαπλά στρώματα για να πετύχετε το επιθυμητό πάχος. Μέγιστο πάχος γεμίματος 10 mm. Χρόνος εργασιμότητας 6 λεπτά αναλόγως την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

#### Πρόσθετη πληροφορία

Αναλογία μίξης		2 to 3:100
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +25°C
Πυκνότητα		2,0 g/ml
Συμβατότητα με βαφές	@ +23°C/50% RH	after 12 hours
Συρρικνωση		<2%
Τρίβεται	@ +23°C/50% RH	after 15 minutes
Χρόνος εργασιμότητας	@ +23°C/50% RH	4-6 minutes

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

#### Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλικά υποστρώματα

#### Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +25°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα σαθρά υλικά. Καθαρίστε τις επιφάνειες καλά με Zwaluw Cleaner. Οι μεταλλικές επιφάνειες και ο πολυεστέρας θα πρέπει να τριφτούν για να απομακρυνθούν τυχόν σκουριές ή παλιά υπολείμματα. Στην συνέχεια η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί καλά με ένα καθαρό πανί και με Zwaluw Cleaner. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή.

#### Συμβατότητα με βαφές

Το DB Poly-plamuur βάφεται με τα περισσότερα χρώματα. Συνιστάται δοκιμή συμβατότητας μεταξύ του υλικού και του χρώματος πριν την εφαρμογή.

#### Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes.

#### Χρώματα

- Μπεζ

#### Συσκευασία

- Δοχείο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

#### Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.



Den Braven

Bostik Hellas SA  
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

09-10-2024  
21:25:07  
EEST



Den Braven

Better  
results  
through  
knowledge

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Den Braven Poly-Plamuiur

#### 2 συστατικών σιδηρόστοκος γρήγορης ωρίμανσης

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

#### Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαπίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Bostik Hellas SA  
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

09-10-2024  
21:25:07  
EEST