

HYPERFIX – PUD-FC

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη βάσεως νερού, για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HYPERFIX-PUD** είναι μία νέας γενιάς πολυουρεθανική μαστίχη, υδατικής βάσεως η οποία βασίζεται στην καινοτόμα τεχνολογία πολυουρεθάνης βάσεως νερού της ALCHIMICA.

Η μαστίχη είναι εξαιρετική για τη σύνδεση αρμών ανάμεσα σε σκάλες, τοίχους, οροφές, σοβατεπί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα όπως επίσης σκυρόδεμα και τούβλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές (joint movement accommodation factor 12.5%). Επιπρόσθετα, η μαστίχη παραμένει ελαστική σε θερμοκρασία ακόμη και κάτω από -15 °C.

Το **HYPERFIX-PUD** είναι εξαιρετική λύση για το γέμισμα οπών και ρωγμών πριν τη χρήση του **HYPERDESMO®- AQUA** σαν στεγανόχρωμα σε τοίχους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Υψηλό μέτρο ελαστικότητας
- Επαναβάφεται με υδατοδιαλυτές και συνθετικές βαφές.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλούς τύπους υποστρώματων και χωρίς χρήση ασταριού
- Εφαρμόζεται και καθαρίζεται εύκολα
- Εξαιρετική εξώθηση και εφαρμογή της μαστίχης
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Οι εξωτερικές εφαρμογές δεν πρέπει να γίνονται υπό συνθήκες υγρού καιρού
- Μετά την εφαρμογή η μαστίχη θα πρέπει να παραμείνει στεγνή για τουλάχιστον 5 ώρες.

- Δεν προτείνεται για εφαρμογή σε δεξαμενές νερού.
- Δεν προτείνεται απευθείας εφαρμογή σε σαθρά υποστρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος κατά την εφαρμογή 5°C έως 40 °C.

Καθαρίζετε την επιφάνεια διεξοδικά, απομακρύνετε σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ.

Σε πολύ πορώδη υποστρώματα όπως γύψο, πορώδες σκυρόδεμα, ασβεστόλιθο κτλ. απαιτείται αστάρωμα χρησιμοποιώντας **HYPERFIX-PUD** διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 2/1.

Λειάνετε το προϊόν χρησιμοποιώντας νερό.



Να μην εφαρμόζεται σε συνθήκες ακραίας υγρασίας, επικείμενης βροχής ή παγετού

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σαν γενικός κανόνας, η αναλογία πλάτος προς βάθος πρέπει να είναι 1:1, δεδομένου ότι το βάθος είναι το μέγιστο 10mm. Ελάχιστο πλάτος και βάθος αρμού 5mm.

Για αρμούς μεγαλύτερους από 10mm, το βάθος πρέπει να ρυθμίζεται στο 1/3 του πλάτους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λουκάνικο 600cc

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός καθαρίζονται με νερό.

HYPERFIX – PUD-FC

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, τουλάχιστον 18 μήνες σε θερμοκρασία 5°C-25°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Χρόνος αρχικού στεγνώματος, σε 77°F (25°C) & 55% RH	λεπτά	-	20
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-	-20°C -75°C
Σκληρότητα	Shore A	ASTM D2240/DIN 53505/ISO R868	30
Τάση θραύσης στους 23°C	(N/mm ²)	ASTM D412/EN-ISO-527-3	0,4
Ελαστικότητα	%	DIN 52455/EN-ISO-527-3	>300
QUV Επιταχυνόμενη Γήρανση [4hr UV, at 60°C (UVB-Lamps) & 4hr COND σε 50°C]	-	ASTM G53	Πέρασε (> 2.000hr)
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα	MPa	ASTM D4541	>1

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΙΝΕΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.ALCHIMICA.COM

