



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Qually Fill

Πολύ ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση

Περιγραφή προϊόντος

Το DB Qually Fill είναι έτοιμος προς χρήση, ελαφρύς στόκος με μηδενική συρρίκνωση. Για γέμισμα και επισκευή ρωγμών, οπών, κενών κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ελαφρύς
- Μηδενική συρρίκνωση
- Βαφόμενο με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης
- Τρίβεται μετά την ωρίμανση
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

Εφαρμογές

Το DB Qually Fill έχει σχεδιαστεί για το στοκάρισμα με μία εφαρμογή στατικών αρμών σε τοίχους, γυψοσανίδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τσιμεντοσανίδες, ξύλινες επιφάνειες κλπ.

Οδηγίες χρήσης

Για καλύτερα αποτελέσματα, το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς πίεση.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Θερμοκρασία αντοχής		-20°C to +75°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +30°C
Πυκνότητα		0,60 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2 mm
Συρρίκνωση		<5%
Χημική βάση		Acrylic dispersion

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλικά υποστρώματα

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά και να αφαιρούνται τα σαθρά τμήματα. Οι πορώδεις επιφάνειες δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως στεγνές. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως γύψο, πορομπετόν, τεχνητούς λίθους κλπ. προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με αραιωμένο υλικό (1 μέρος Qually Fill και 2 μέρη νερό). Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού μέσα στον χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας με μια βρεγμένη σπάτουλα.

Συμβατότητα με βαφές

Το DB Qually Fill βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανση του χωρίς να ρηγματώνει το φιλμ της βαφής. Εξαιρετικά συμβατό με ακρυλικά και συνθετικά χρώματα. Συνιστάται τεστ συμβατότητας της βαφής με το υλικό πριν την εφαρμογή του.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό. Τα χέρια με καθαριστικά μαντηλάκια Zwallow Wipes ή με νερό και σαπούνι.

Χρώματα

- Λευκό

Συσκευασία

- Πλαστικό δοχείο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

10-10-2024
20:24:37
CEST



Den Braven



Better results through knowledge

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Qually Fill

Πολύ ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση

Πιστοποιητικά

	EN 13963: 1A
	M1
	Emicode EC1 Plus

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδενμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και δίως να διενεργεί τις δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.