



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια



Better
results
through
Knowledge

Zwaluw Stuc-O-Seal

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό αρμών με άγρια όψη



Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw Stuc-O-Seal είναι ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό, υψηλής ποιότητας με άγρια όψη. Μετά την ωρίμανσή του σχηματίζει ένα πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άγρια όψη, μπορεί να μορφοποιηθεί με πινέλο
- Βαφόμενο με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- Σχεδόν άσημο
- Εύκολο στη χρήση και στο καθάρισμα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

Εφαρμογές

Το Zwaluw Stuc-O-Seal έχει σχεδιαστεί για σφράγιση αρμών, ρωγμών και οπών μεταξύ επιφανειών που έχουν άγρια όψη όπως: τοιχοποιία, σκυρόδεμα, σοβάς, τούβλα, γύψο και σε υποστρώματα όπως κόντρα πλακέ, νοβοπάν, τεχνητούς και φυσικούς λίθους κλπ.

Οδηγίες χρήσης

Ο σχεδιασμός του αρμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή λειτουργία του υλικού για το πως θα ανταπεξέλθει στα φορτία που θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας

περιβάλλοντος, των ανεμοπιέσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος με βάθος για να λειτουργήσει σωστά. Ως γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού, η αναλογία είναι 1:1 με min βάθους τα 5mm. Για αρμούς μεγαλύτερους από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθους τα 10 mm και max τα 15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό δελτίο TB 122013-001 διαστάσεις αρμού στην ιστοσελίδα μας www.denbraven.gr ή στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53505/ ISO 868	70%
Θερμοκρασία αντοχής		-20°C to +75°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Μετακίνηση αρμού		7,5%
Πικνότητα	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2mm
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505 / ISO 868	40
Ταχύτητα εφαρμογής	@ Ø3 mm/4 bar	540 g/min
Χημική βάση		Acrylic dispersion
Χρόνος ωρίμανσης	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hrs

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα
- *Η εφαρμογή εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται μόνο με καλές κλιματολογικές συνθήκες. Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από την βροχή για τουλάχιστον 5 ώρες μετά την εφαρμογή του



Den Braven



Better results through Knowledge

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw Stuc-O-Seal

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό αρμών με άγρια όψη

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά και να αφαιρούνται τα σαθρά τμήματα. Οι πορώδεις επιφάνειες δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως στεγνές. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως: γύψο, πορομπετόν, τεχνητούς λίθους κλπ., προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με αραιωμένο υλικό (1 μέρος Zwaluw Stuc-O-Seal και 2 μέρη νερό). Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού με νερό πριν την δημιουργία επιδερμίδας εξασφαλίζοντας επαφή και με τις δύο πλευρές του αρμού.

Συμβατότητα με βαφές

Το Zwaluw Stuc-O-Seal βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Εάν βαφτεί πριν, λόγω της συρρίκνωσης του υλικού ίσως ρηγματώσει το φιλμ της βαφής. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εάν βαφτεί με χρώματα που περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο. Εξαιρετικά συμβατό με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης. Συνιστάται δοκιμή πριν την βαφή.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό. Τα χέρια με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes ή με νερό και σαπούνι.

Χρώματα

- Λευκό

Συσκευασία

- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
	EMICODE EC1 Plus – very low emission

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση σχετάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος συμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δεν εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμοσμής, των υλικών, των υποστρυμάτων κλπ.. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευματόθητη ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απάίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγράφομενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιότητών του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δεσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλων σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύεται, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δικαίου του ευθύνη. Ο αγοραστής- χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανάγκες της εφαρμογής ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρήστων. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθηκές διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους οριζόντιους ή/και ιδιότητες της Bostik περι πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.

