

AQUASMART®-TC ANTISTAIN

Υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα βάσης δύο συστατικών με σατινέ αποτέλεσμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AQUASMART®-TC ANTISTAIN** είναι υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα/βαφή, δύο συστατικών. Είναι ιδανικό για χρήση ως υδρόφοβη προστατευτική επίστρωση. Το υλικό συνίσταται ιδιαίτερα ως προστατευτικό επίχρισμα (προστασία UV, τριβής και λεκέδων) πάνω από αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοειδή δάπεδα, σταμπωτά δάπεδα, φυσική πέτρα κτλ. Το υλικό εμποτίζει και προσδίδει υδρόφοβία αλλά και προστασία από λεκέδες καθώς και ακόμα και δύσκολοι λεκέδες όπως από καφέ και τσάι καθαρίζονται με ευκολία. Εφαρμόζεται με ρολό (μοχέρ) σε μία ή δύο στρώσεις με ελάχιστη συνολική κατανάλωση 0,150-0,250kg/m².

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως προστατευτικό επίχρισμα πάνω από αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία ή σταμπωτό μπετόν
- Ως υδρόφοβη, προστατευτική μεμβράνη τσιμεντοκονιαμάτων
- Ως προστατευτική επίστρωση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
- Ως βαφή ξύλου/μετάλλου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό
- Χρωματίζεται εύκολα με υδατοδιαλυτές πάστες
- Πολυμερίζεται (στεγνώνει) γρήγορα
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Καθαρίζει εύκολα
- Σατινέ αποτέλεσμα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζετε την επιφάνεια, ιδανικά με πιεστικό νερού. Απομακρύνετε σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ. Ανομοιομορφίες της επιφάνειας ενδεχομένως να χρειαστούν λείανση.

Ανάμιξη:

Απαιτείται μαλακή ανάδευση του συστατικού Α με το συστατικό Β. Εάν επιθυμείτε τον χρωματισμό του προϊόντος, προσθέστε 5-10% υδατοδιαλυτή πάστα και αναμίξτε ξανά.



Κατά την ανάδευση είναι πολύ σημαντικό να μην εισαχθεί στο μίγμα αέρας, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει φυσαλίδες στην τελική μεμβράνη.

Το μίγμα, μετά την ανάμιξη, πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 30'. Κατά την εφαρμογή αποφεύγετε να περνάτε το ρολό από το ίδιο σημείο για δεύτερη περασιά, καθώς υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ανομοιομορφίες στην τελική μεμβράνη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 0,150-0,25kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός καθαρίζονται με νερό.

AQUASMART®-TC ANTISTAIN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συστατικό Α 0,240kg + Συστατικό Β 0,8kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφόσον παραμένει στα κλειστά δοχεία, τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5°C-25°C σε ξηρούς χώρους. Από την στιγμή που θα

ανοιχτεί πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.
Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στερεά	%		±50
Ειδικό βάρος	gr/cm ³	ASTM D1475/DIN 53217/ ISO 2811 σε 20°C	0,95-1,05
Θερμοκρασία κατά την εφαρμογή	°C	-	>5
QUV Accelerated Weathering Test [4hr UV, σε 60°C (UVB-Lamps) & 4hr COND σε 50°C]	-	ASTM G53	Πέρασε (2.000 hours)

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.ALCHIMICA.COM

