



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

## Tectane Zinc Spray Matt

Σπρέι ψυχρό γαλβάνισμα



### Περιγραφή προϊόντος

Το DB Zinc είναι σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος εξαιρετικής ποιότητας για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 500°C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο πάνω από 90%

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση από θαλασσινό περιβάλλον και τις χημικές ουσίες
- Υψηλής καθαρότητας ψευδάργυρος (98%)
- Γρήγορη ωρίμανση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 50°C
- Βάφεται

### Εφαρμογές

Το DB Zinc είναι κατάλληλο για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα, και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι.

### Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε δυνατά τη φιάλη για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής +16°C - +25°C. Καθαρίστε προσεκτικά όλη την επιφάνεια. Εφαρμόστε δύο στρώσεις σταυρωτά από απόσταση 25-30 cm. Μετά τη χρήση, γυρίστε ανάποδα και ψεκάστε για να καθαρίσετε τη βαλβίδα.

### Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά	Up to -15°C
Δοκιμή αλατονέφωσης	500 hours
Ελεύθερο στο άγγιγμα	60 minutes
Επαναβαφή μετά από ώρες	24 hours
Θερμοκρασία εφαρμογής	+16°C to +25°C
Θερμοκρασία λειτουργίας_c	-50°C to +500°C
Καλυπτικότητα / πάχος στρώσης_m	50-80
Πίεση στους 20c bar	4.0
Πίεση στους 50c bar	7.7
Πυκνότητα	0.927
Στερεά κατά όγκο	33.5
Ταχύτητα ροής gs	3.4
Χημική βάση	Epoxy ester
Χρόνος ωρίμανσης	24 hours

*Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες*

### Περιορισμοί

### Προετοιμασία και εφαρμογή

### Συμβατότητα με βαφές

Το DB Zinc βάφεται εφόσον στεγνώσει

### Καθαρισμός

### Χρώματα

- Ασημί

### Συσκευασία

- Αεροζόλ



Den Braven

Bostik Hellas SA  
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

10-10-2024  
20:12:06  
EEST



Den Braven

Better  
results  
through  
knowledge

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Tectane Zinc Spray Matt

#### Σπρέι ψυχρό γαλβάνισμα

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

#### Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

#### Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξάπιας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επίταξη του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Bostik Hellas SA  
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

10-10-2024  
20:12:06  
EEST