



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Tectane Zinc-Alu Spray

Σπρέι γαλβάνισμα αλουμινίου



Περιγραφή προϊόντος

Το DB Zinc-Alu είναι σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και γυαλιστερό φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 2000C. Έχει την ίδια όψη με την επιφάνεια γαλβανίσματος εν θερμό. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Προστατεύει από την οξείδωση σημεία όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα όπως: κοψίματα, κολλήσεις χτυπήματα κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη ωρίμανση
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μπορεί να βαφτεί
- Αντοχή έως +200°C
- Έχει το ίδιο χρώμα με νέα γαλβανισμένα μέταλλα

Εφαρμογές

Το DB Zinc-Alu είναι κατάλληλο για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα. Για εφαρμογές στον τομέα του κλιματισμού και του εξαερισμού, των συστημάτων θέρμανσης, δε μεταλλικές κατασκευές κλπ.

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε δυνατά τη φιάλη για 3 λεπτά. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής +16°C - +25°C. Απολιπάνετε και λειάνετε την επιφάνεια. Εφαρμόστε δύο στρώσεις σταυρωτά από απόσταση 25-30 cm. Δημιουργία επιδερμίδας της επιφάνειας μετά από 5-8 λεπτά,

μετακίνηση του αντικειμένου μετά από 15-20 λεπτά και τελείως στεγνό μετά από περίπου 24 ώρες.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Ελεύθερη στην σκόνη		90
Ελεύθερο στο άγγιγμα		20-30 min
Θερμοκρασία εφαρμογής		+16°C to +25°C
Θερμοκρασία λειτουργίας_c		-30°C - +200°C
Καλυπτικότητα / πάχος στρώσης_m		50
Πίεση στους 20c bar		3.8
Πίεση στους 50c bar		7.6
Πυκνότητα		0.733
Στερεά κατά όγκο		11.5
Ταχύτητα ροής gs		1.5
Χημική βάση		Synthetic resin
Χρόνος ωρίμανσης		24 hours

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

Προετοιμασία και εφαρμογή

Καθαρισμός

Χρώματα

- Ασημί

Συσκευασία

- Αεροζόλ

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

10-10-2024
21:05:56
EEST



Den Braven

Better results
through
knowledge

Τεχνικά Φυλλάδια

Tectane Zinc-Alu Spray

Σπρέι γαλβάνισμα αλουμινίου

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαπίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και άλλως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

10-10-2024
21:05:56
EEST